

Karta Techniczna Produktu

Topnik TK 83



Ciekły, średnio aktywny topnik typu 1.1.2/3 A wg ISO 9454-1, alkoholowy roztwór kalafonii z dodatkiem aktywatorów organicznych, max. temperatura lutowania 280°C. Zawartość części stałych 24%. Doskonale nadaje się do ręcznego cynowania w celu przywrócenia im lutowości.

Instrukcja użytkowania (Stosowanie) :

Topnik наносzony zostać może na płytki drukowane metodą pianową, falą topnika, przez zanurzenie oraz za pomocą pędzla. Topnik i jego pozostałości nie wykazują oddziaływania korozyjnego po lutowaniu dlatego nie wymagają usuwania. W przypadku gdy jest to wymagane pozostałości należy zmyć zmywaczem PCB alkoholowym, alkoholem etylowym lub izopropylowym

Opakowania:

Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
50 ml (oliwiarka)	4 lub 20	ART.AGT-044
100 ml (oliwiarka)	4 lub 20	ART.AGT-045
500 ml (butelka)	1	ART.AGT-075
1000 ml (butelka)	1	ART.AGT-076

