



CRC 6-66

WIELOFUNKCYJNY PREPARAT SERWISOWO - ZABEZPIECZAJĄCY

CRC 6-66 – wielofunkcyjny środek smarny inhibitor korozji przeznaczony do zastosowań ze szczególnym narażeniem na wilgoć, wodę, korozyjne oddziaływanie wody morskiej.

Skład CRC 6-66 oparty jest na olejach parafinowych i zestawem inhibitorów korozji.

Preparat ten zabezpiecza przed korozją i rdzą poprzez wypieranie wilgoci i tworzenie bariery ochronnej utrudniającej dostęp wody i tlenu.

Cienka, oleista prawie niewidoczna warstwa CRC 6-66 smaruje i penetruje nawet silnie rozwinięte powierzchnie wypełniając szczeliny.

Skuteczne działanie CRC 6-66 wynika z trzech podstawowych czynników:

- powinowatość do metali
- niskie napięcie powierzchniowe
- działanie kapilarne

Zespolone oddziaływanie tych czynników powoduje wypieranie wilgoci i tworzenie bariery ochronnej przed oddziaływaniem wilgoci.

Efekt kapilarny umożliwia dokładne rozprowadzenie preparatu po powierzchni.

Własności

- wypiera wodę
- penetruje zardzewiałe połączenia
- smaruje nie pozostawiając zeschniętych złogów smaru
- chroni przed korozją również podczas składowania
- likwiduje piski
- umożliwia rozruch zawilgoconych silników
- zapobiega zwarciom elektrycznym
- usuwa plamy i zanieczyszczenia
- tworzy ochronną warstwę zapobiegając powstawaniu „odcisków palców”
- działanie ochronne na powierzchnie metali i ich stopów
- konstrukcja pojemnika aerozolowego umożliwia używanie go w każdym położeniu (360°)
- zbiornik pod ciśnieniem (gaz pędny niepalny CO₂)
- zawartość aktywnego produktu 97%
- nr specyfikacji NSN 6850-13-1885



CRC 6-66

Zastosowanie

- Nowoczesny środek serwisowy, konserwująco-zabezpieczający
- Preferowany dla zaognień powodowanych wodą morską

Sposób użycia

- Pokryć całą powierzchnię, pełna penetracja może wymagać kilku godzin
- Przy natrysku elektrostatycznym koniecznym musi być dodanie polarnego rozpuszczalnika
- Nie używać do urządzeń pod napięciem, używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Dane techniczne (bez gazu pędnego)

Kolor	niebiesko-zielony, przezroczysty
Ciężar właściwy przy 20°C	0,83 g/cm ³
Temperatura destylacji	190-250°C
Punkt zamarzania	-50°C
Temperatura zapłonu	78°C
Lepkość przy 20°C	3,9 mPas
Grubość pokrycia przy (po 24 godz., 20°C)	2μ
Wydajność z 1l preparatu (20°C)	100m ²
Odporność na mgłę solną	65 godz.
Odporność termiczna	120°C
	150°C (narażenie chwilowe)

Opakowanie:

Aerozol – 300ml.

Pojemnik stały – 5l, 20l