



CRC BIKE OIL

Uniwersalny olej serwisowy do rowerów.

Uniwersalny olej smarny który penetruje poprzez rdzę i korozję, wypiera wodę i zmywa osady kamienia i brud. CRC Bike Oil stworzony został na bazie oleju parafinowego i zastawu organicznych inhibitorów korozji które zapobiegają tworzeniu się rdzy tworząc ciągłą barierę chroniącą przed wodą i tlenem..

Właściwości:

- Szybko penetruje nawet drobne pory i pęknięcia powierzchni.
- Smaruje i przywraca płynność ruchu.
- Wypiera wilgoć, w szczególności po myciu wodą.
- Uwalnia skorodowane elementy i przywraca je do pracy.
- Eliminuje drażniące piski.
- Pozostawia cienką powłokę chroniącą metal przed korozją powodowaną przez wilgoć i korozyjną atmosferę.
- Ułatwia naprawy eliminując potrzebę demontażu.
- Bezpieczny dla o-ringów w łańcuchach.
- Bezpieczny dla wszystkich metali i stopów.
- Nie uszkadza malowanych powierzchni, powłok, plastików i gum (w razie wątpliwości zrobić próbę).
- Aerosol wyposażony jest w zaworek 360° (dnem do góry) oraz rurkę przedłużającą dla dodatkowej wygody.
- Gazem pędym jest niepalny CO₂, pozwalający na umieszczenie ponad 95% aktywnego produktu w puszcze (tj. ponad 30% więcej niż w typowych aerozolach w których gazem pędym są węglowodory).

Zastosowanie:

- Smarowanie wszystkich ruchomych części, takich jak łańcuchy, przerzutki, mechanizm hamulca, pedały itp.
- Zabezpieczenie roweru i części na okres zimowy.

Sposób użycia

- Nakładać obficie na wszystkie ruchome części.
- Regularnie powtarzać aby zapewnić doskonałą pracę przez cały czas.
- Przed każdym użyciem dokładnie oczyścić części za pomocą CRC Quickleen.
- W razie potrzeby usunąć za pomocą CRC Quickleen.
- Karty charakterystyki zgodne z rozporządzeniem UE nr 93/112 dostępne są dla wszystkich produktów CRC.

Dane techniczne (bez gazu pędnego)	
Wygląd	lekko bursztynowa ciecz
Ciężar właściwy (w 20°C)	0,84 g/ml
Temperatura zamarzania	< -10°C
Temperatura zapłonu (zamknięty tygiel)	73°C
Lepkość (w 20°C)	9 mPa.s
Wytrzymałość na temperaturę	do +100°C
Zakres destylacji	+180°C do +500°C
Grubość powłoki (w 20°C po 24 godzinach)	1 do 2 µm
Maksymalne pokrycie (w 20°C po 24 godzinach)	50 – 80 m ² /l
Rozpływanie (25 µm po 24 godzinach)	104 cm ²
Składniki nielotne (6 godzin, 100°C)	56 %

Opakowania

Aerozol : 24 x 200 ml

Ref. : 10235

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogą ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmian składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.