



CRC Fast Stick

Klej szybkowiązący

CRC Fast Stick jest szybkoschnącym, bezchlorkowym klejem w aerozolu. Specjalna formuła kleju zapewnia błyskawiczne wiązanie, które umożliwi obciążenie spoiny przed osiągnięciem pełnej wytrzymałości.

Właściwości:

- Błyskawiczne wiązanie.
- Trwałe sklejenie.
- Nie zawiera chlorowych rozpuszczalników.
- Czas schnięcia około 30 sekund.
- Ekonomiczny w użyciu – dla błyskawicznego wiązania wystarcza jedynie cienka warstwa.

Zastosowanie:

CRC Fast Stick został stworzony dla zaspokojenia potrzeb rynku wykładzin podłogowych.

Jest również polecany do klejenia wielu innych materiałów:

- dywany,
- drewno,
- pianki,
- tkaniny,
- korek,
- tapicerka,
- papier,
- karton.

Sposób użycia

- Nałożyć równomierną warstwę z odległości 25-30 cm:
 - na obie łączone powierzchnie dla uzyskania trwałego połączenia.
 - na jedną powierzchnię dla uzyskania demontowalnego połączenia.
- Odczekać aż klej będzie suchy w dotyku.
- Złączyć powierzchnie i mocno docisnąć.
- Aby zapobiec zaklejeniu dyszy należy po użyciu odwrócić puszkę dnem do góry i wcisnąć zawór aby przedmuchać dyszę.
- **UWAGA. Klej może uszkadzać niektóre plastiki. Przed użyciem należy zawsze zrobić próbę na małej, niewidocznej powierzchni.**
- Dla wszystkich produktów CRC dostępne są karty charakterystyki zgodne z dyrektywą UE numer 91/155/EEC oraz jej aktualizacjami.

Dane techniczne (bez gazu pędnego)	
Wygląd	przejrzysta, bursztynowa ciecz
Zapach	rozpuszczalnikowy
Ciężar właściwy w 25°C	0,66 g/cm ³
Typ polimeru	guma styrenowo-butadienowa
Czas schnięcia	około 30 sekund
Czas wiązania	pełna wytrzymałość po 12/24 godzinach
Temperatura pracy	do +50°C (utwardzona warstwa)
Rozpuszczalność	w większości rozpuszczalników organicznych, nierozpuszczalny w wodzie
Polecane rozpuszczalniki	CRC Industrial Degreaser

Opakowania

Aerosol: 12 x 500 ml

Ref. : 10039

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogą ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmian składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com.

Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.