

ZINC

Referencja: 10390

1. Opis produktu

Długotrwała katodowa ochrona antykorozyjna. Odporna na zadrapania, wyginanie i zgrzewanie punktowe. Spełnia wymagania EN ISO 1461:1999 jako odpowiedni środek do renowacji.



2. Właściwości

- Doskonałe maskowanie do powierzchni cynkowanych.
- Długotrwała ochrona przed korozją.
- Doskonała odporność na korozję poprzez ochronę katodową, nawet jeśli pokrycie jest uszkodzone.
- Może być pokrywany przez większość popularnie stosowanych powłok.
- Nie zawiera rozpuszczalników chlorowych.
- Całkowicie wolny od ołowiu i chromianów.
- Odporność na wysoką temperaturę.

3. Zastosowania

- Części mechaniczne.
- Urządzenia transportowe.
- Urządzenia kolejowe.
- Urządzenia rolnicze.
- Długotrwała ochrona przed korozją na zewnątrz.
- Ochrona przed korozją wszystkich metali żelaznych.

4. Sposób użycia

ZINC

Referencja: 10390

- Wstrząsnąć przed użyciem.
- Wstrząsać, aż kulka mieszająca będzie poruszała się swobodnie wewnątrz puszk.
- Usunąć większość luźnych zanieczyszczeń przy pomocy drucianej szczotki.
- Najlepsze wyniki otrzymywane są przy 2 cienkich, a nie 1 grubej warstwie. Dodatkową powłokę można nakładać po 10 - 15 minutach.
- Potrzebna jest minimalna warstwa o grubości 40µm dla uzyskania odpowiedniej ochrony.
- Nie stosować na urządzenia pod napięciem.
- Nie stosować na delikatne urządzenia elektroniczne.
- Oczyszczyć dyszę aerozolu odwracając puszkę do góry dnem i wciskając przycisk aż do uwolnienia gazu pędnego.
- **Karta charakterystyki zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 31 z poprawkami dostępna jest dla wszystkich produktów CRC.**

5. Dane techniczne (bez gazu pędnego)

	Aerozol	luzem
Appearance	Ciecz	Ciecz
Color	szary	szary
Odour	Charakterystyczny zapach	rozpuszczalnik
Density	1.431 g/cm ³ (@ 20°C)	2.2 g/cm ³ (@ 20°C)
Flash Point	< 0 °C	39 °C (Tygiel zamknięty)
Operating temperature active product	-30 --> +200 °C	-30 --> +200 °C
Drying time active product	40 min	40 min
salt spray resistance active product	350 h	350 h
Typical coat weight	40 µ	40 µ
Flexibility of dry coating	OK 6 mm mandrel	OK 6 mm mandrel
Adhesion on steel dry coating	0/1 GT	0/1 GT

6. Opakowania

Aerozol	12x400 ML
	12x500 ML
luzem	4x750 ML

7. Uwagi

Trwałość ochrony antykorozyjnej zależy głównie od przygotowania powierzchni i środowiska. Może to być do 1 roku na zewnątrz lub więcej niż 2 lata wewnątrz. Przy pierwszym użyciu należy okresowo kontrolować pojawianie się oznak korozji. Jeśli trwałość ochrony antykorozyjnej zostanie w konkretnych warunkach ustalona

**ZINC**

Referencja: 10390

to można okresowo ponawiać użycie CRC Zinc aby utrzymać ochronę powierzchni.

Wszystkie dane przedstawione w tej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i/lub testach laboratoryjnych. Z powodu różnorodności urządzeń i warunków pracy oraz nieprzewidywalnych zachowań ludzkich polecamy wcześniejsze przetestowanie produktu przed użyciem. Wszystkie informacje podane są w dobrej wierze, ale bez żadnej gwarancji. Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej mogły ulec zmianie w wyniku zmian prawnych, zmiany składników lub nowych doświadczeń. Ostateczna i aktualna wersja Karty Technicznej może być przesłana na żądanie, jest także dostępna na naszej stronie internetowej: www.crcind.com. Zalecamy zarejestrowanie się na tej stronie, aby w przyszłości automatycznie otrzymywać uaktualnione wersje tej Karty Technicznej.

Wersja CRC_GREEN-ZINC-20090619

Data 19/06/2009



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

